

Alle Qualitäten gelten für die Sichtseite (feiner Bandsägeschnitt):

Zulässig	Nicht zulässig
Äste: <ul style="list-style-type: none"> Gesunde verwachsene Äste Flügeläste vereinzelt, wenn nicht ausfallgefährdet 	<ul style="list-style-type: none"> Durchfalläste, Astlöcher Fauläste Nicht verwachsene Äste Baumkante
Verformung: <ul style="list-style-type: none"> Solange Verlegung gewährleistet ist Wimmerwuchs (ist typisch für Weißtanne) -> durch Lichteinfall kann ein Schattenspiel möglich sein 	
Risse: <ul style="list-style-type: none"> Endrisse bis max. Profildbreite Haarrisse Kanten bei scharfkantiger Ausführung sind vereinzelt Ausrisse bei 10 cm Länge zu tolerieren 	<ul style="list-style-type: none"> Starke Risse, durchgehende Risse Ringschäle
Markröhre: <ul style="list-style-type: none"> Max. 3 mm breit und 300 mm lang, wenn geschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Offene Markröhre
Einschnitt: <ul style="list-style-type: none"> Rifts/Halbrifts 80% 	
Bandsägeschnitt: <ul style="list-style-type: none"> Unterschiedliche Rauigkeit, dadurch natürliches Farbspiel möglich 	
Maßtoleranz: <ul style="list-style-type: none"> Dimensionsschwankungen von +/- 2 mm sind erlaubt 	
	Sonstiges: <ul style="list-style-type: none"> Insektenfraßstellen

In der Regel gelten die Kriterien auf 95 % der Ware, dementsprechend muss Verschnitt einkalkuliert werden.